

Zdrowie i Bezpieczeństwo

1. Podczas pracy z materiałem stosować odzież ochronną.
2. Szkodliwy dla zdrowia przy permanentnym kontakcie ze skórą i po połknięciu.
3. Szczególnie wrażliwa skóra może ulec podrażnieniu.
4. W przypadku kontaktu materiału ze skórą obmyć zabrudzone miejsce ciepłą wodą z mydłem.
5. W przypadku zetknięcia się materiału z oczami należy przemyć je obficie wodą. O ile objawy podrażnienia nie ustąpią skontaktować się z lekarzem.
6. W przypadku połknięcia wywołać wymioty.

UWAGA! Baza jak i utwardzacz produktu posiadają aktualną **KARTĘ CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ** i każdorazowo na życzenie klienta będą przekazane.



PRZEDSTAWICIELSTWO GENERALNE W POLSCE

BELSE sp. z o.o.

43-382 Bielsko-Biała, ul. Szyprów 17
tel.: 033 810 07 18, fax: 033 810 07 20
e-mail: biuro@belse.com.pl
internet: www.belse.com.pl

Wszystkie podane dane bazują na wynikach długotrwałych badań przeprowadzonych w naszych laboratoriach i są podane w dobrej wierze i wg najlepszej wiedzy. Informacje i wartości wymagają jednak dla każdego przypadku sprawdzenia przez użytkownika, gdyż działanie naszych produktów zależy od konkretnych warunków i okoliczności ich zastosowania. Nie jest to zatem prawna podstawa przyjęcia odpowiedzialności prawnej za skuteczność poszczególnych zastosowań.

Prawa autorskie © 1993 zastrzega sobie Belzona Polymerics Limited. Zastrzega się reprodukcje czy też w jakiegokolwiek formie lub za pośrednictwem jakichkolwiek środków - łącznie z formą graficzną, elektronicznym lub mechanicznym kopiowaniem, powielaniem, nagrywaniem, odtwarzaniem, wszelkimi formami gromadzenia informacji w kartotekach lub archiwach - jakiegokolwiek części tego druku objętego prawami autorskimi - bez pisemnego zezwolenia wydawcy.

Belzona Polymerics Ltd.,

Claro Road,
Harrogate, HG1 4AY,
England
Tel.: 0044 1423 567641
Fax.: 0044 1423 505967



BS EN ISO 9001 : 2000
Certyficate No. Q09335

Belzona Inc.

200 N.W. 88 Court.
Miami, Florida 33172,
USA
Tel.: 001 305 594 4994
Fax.: 001 305 599 1140



By należycie wykorzystać walory tego wyróżniającego się jakością materiału, prosimy z należytą uwagą zapoznać się z niniejszą instrukcją, przed przystąpieniem do aplikacji



BELZONA®
4311

BELZONA® 4311 (MAGMA-CR-1)

INSTRUKCJA UŻYCIA

MOLEKULARNA POWŁOKA ANTYKOROZYJNA DLA OCHRONY POWIERZCHNI PRZED SKUTKAMI ODDZIAŁYWANIA CHEMICZNEGO

1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Stosować TYLKO na czyste, suche, zwięzłe i starannie mechanicznie schropowane powierzchnie.

A) PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

I. Powierzchnie betonowe

Przed zastosowaniem **Belzona® 4311** Magma CR1 z całej powierzchni betonu należy usunąć niezwiązane, luźne cząsteczki, smary, farby i inne powłoki.

Nowy beton przed zastosowaniem **Belzona® 4311** Magma CR1 powinien się utwardzać przez minimum 28 dni i być całkowicie ustabilizowany chemicznie.

Na poziomych powierzchniach betonowych oraz na nowych betonach występuje „mleczko” cementowe, które należy usunąć przed aplikacją. Po przygotowaniu powierzchni betonowych zgodnie z zaleceniami należy niezwłocznie przystąpić do pkt. 2 - „Przygotowanie podkładu”

II. Powierzchnie metalowe

Rdza, farba oraz wszystkie inne powłoki i substancje zanieczyszczające muszą być najpierw starannie usunięte, a potem powierzchnię należy poddać piaskowaniu. Z chwilą osiągnięcia odpowiedniego stopnia czystości i chropowatości powierzchni:

Winny być zachowane jako minimalne następujące stopnie czystości:
PN ISO 8501-1 1996 (Sa 2 ½) bardzo dokładna obróbka strum.-
ścierna

American Standard bliski czystości końcowej SSPC SP 10
Swedish Standard Sa 2” SIS 05 5900

Minimalna chropowatość - 75 µm

przechodzimy do pkt. 3 „Mieszanie”

III. Powierzchnie uprzednio pokryte warstwą **Belzona® 4111** Magma Quartz

Belzona® 4311 Magma CR1 można stosować bezpośrednio na warstwą **Belzona® 4111** Magma Quartz bez nakładania aktywatora jeśli **Belzona® 4111** Magma Quartz nie została zanieczyszczona obcymi substancjami i jeśli od momentu jej aplikacji upłynęło mniej niż 6 godz. W takim przypadku można przejść bezpośrednio do pkt. 3 „Łączenie składników reaktywnych”.

Jeśli istniejąca warstwa **Belzona® 4111** Magma Quartz pracuje dłużej niż dwa dni, jest rzeczą niezbędną najpierw dokładnie oczyścić i schropować powierzchnię, przed przystąpieniem do prac opisanych w pkt. 2 „Przygotowanie podkładu”.

2. PRZYGOTOWANIE AKTYWATORA BELZONA®4911 MAGMA TX CONDITIONER

Całą zawartość **Belzona®4911** Magma TX Conditioner Utwardzacz wlać do puszkę z **Belzona®4911** Magma TX Conditioner Baza, a następnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednolitej masy. Natychmiast po tym rozprzodzący aktywator na powierzchnię przygotowanej do pokrycia materiałem **Belzona®4311** Magma CR1. **Belzona®4911** Magma TX Conditioner powinno się wcierać dokładnie w powierzchnię za pomocą pędzla o sztywnym włosiu.

Zawartość opakowania należy rozprzodzący na powierzchni nie przekraczającej (1,1 m² z 0.45 kg lub 7.33 z 3 kg)

1. Przy mieszaniu małych ilości, stosunek mieszania jest następujący: 2 części Bazy do 1 części Utwardzacza w stosunku objętościowym
- II. Przygotowanie aktywatora i jego rozprzodzący nie powinno przekraczać czasów podanych poniżej:

Temperatura otoczenia	5°C	10°C	15°C	20°C	25°C
Czas utwardzania po zmieszaniu	230 min.	105 min.	55 min.	45 min.	32 min.
Minimalny czas pokrycia	Rozprzodzący można rozpocząć z chwilą zakończenia aktywacji powierzchni				
Maksymalny czas pokrycia *	6 godz.	6 godz.	6 godz.	6 godz.	6 godz.

* Jeśli max czas pokrycia jest przekroczony to warstwę należy zeszlifować i nałożyć ponownie **Belzona®4911** Magma TX Conditioner.

3. MIESZANIE

Dodać całą zawartość składnika utwardzającego (**Belzona®4311** Magma CR1 Solidifier) do składnika bazowego (**Belzona®4311** Magma CR1 Base).

Mieszać dokładnie, aż do osiągnięcia jednorodnego materiału (bez smug o innym odcieniu).

UWAGI:

MIESZANIE W NISKICH TEMPERATURACH

Aby ułatwić mieszanie, kiedy temperatura materiału jest niższa od 15°C, należy podgrzać pojemniki Baza i Utwardzacz do chwili, gdy ich zawartości osiągną temperaturę 20 - 25°C.

4. APLIKACJA BELZONA®4311

1. CZAS UŻYTKOWANIA

Od momentu rozpoczęcia mieszania, **Belzona®4311** Magma CR1 musi być zużyty w czasie podanym w tabeli:

Temperatura materiału	15°C	20°C	25°C	30°C
Cały materiał należy zużyć w czasie	45 min	35 min.	25 min.	15 min

2. WYDAJNOŚĆ

Objętość **Belzona®4311** Magma CR1 wynosi 1160 cm³ z 1,5 kg.

3. MIESZANIE MAŁYCH IŁOŚCI

Przy mieszaniu małych ilości **Belzona®4311** Magma CR1, stosunek mieszania jest następujący:

wagowo 5 części Bazy na 1 część Utwardzacza lub objętościowo 3,8 części Bazy na 1 część Utwardzacza.

Ograniczenia w stosowaniu

(a) **Belzona®4311** Magma CR1 może być stosowana, kiedy temperatura materiału, podłoża i otoczenia mieści się w zakresie od 15 - 30°C. Poniżej 15°C materiał będzie zbyt gęsty, aby można go było łatwo wymieszać, a następnie rozprzodzący. Powyżej 30°C materiał może być zbyt „płynny” i będzie miał krótki czas użytkowania.

Należy również zwrócić uwagę na czasy utwardzania. W przypadkach awaryjnych aplikacji **Belzona** 4311 w temp. poniżej 15°C szybkość utwardzania gwałtownie maleje i należy używać zewnętrznych źródeł ciepła w celu zapewnienia procesów pełnego utwardzenia.

(b) Wymieszany materiał наносimy na przygotowaną powierzchnię przy pomocy pędzla o krótkim, sztywnym włosiu lub gumowego wałka. Praktyczna wydajność pokrycia powierzchni materiałem **Belzona®4311** Magma CR1 zależy od grubości nakładanej warstwy oraz od obrysu kształtu i chropowatości powierzchni. Jako wskazówkę można podać, że 1,5 kg mieszanki wystarcza na jednokrotne pokrycie powierzchni (4,0 do 4,4 m²) przy zalecanej minimalnej grubości 250 mikronów. Pokrywanie szorstkich i nieregularnych powierzchni może zmniejszyć wskaźnik pokrycia powierzchni o ok. 20 - 25%.

(c) Dalsze warstwy **Belzona®4311** Magma CR1 nakładać jak w pkt. (b) powyżej. Następną warstwę należy nakładać możliwie szybko zwracając uwagę, aby nie uszkodzić pierwszej warstwy. W zakresie temperatur 15 - 30°C czas ten nie powinien przekroczyć 4 godzin od położenia pierwszej warstwy.

UWAGI

1. **KOLOR - Belzona®4311** Magma CR1 jest dostępna w dwóch kolorach - szarym i czerwonym. Ma to na celu ułatwienie wielowarstwowych aplikacji przez zmniejszenie ryzyka pozostawienia miejsc i punktów bez pokrycia drugą warstwą.
2. **CZYSZCZENIE** - Wyposażenie takie jak szpatułki oraz pojemnik do mieszania powinny być wyczyszczone **natychmiast** po ich użyciu czystą szmatką namoczoną w alternatywnych środkach odtłuszczających, ponieważ **Belzona®9111** Cleaner/Degreaser nie rozpuszcza kompozytów. Plastikowe aplikatory, szpatułki oraz pojemnik służący do mieszania mogą być ponownie użyte po wysuszeniu.

5. CZAS PRZEBIEGU REAKCJI WIĄZANIA

Belzona®4311 Magma CR1 powinna się utwardzać w poniżej podanych czasach zanim będzie mogła pracować w warunkach podanych w tabelce.

	Niewielki ruch pieszych	Pełna odporność mechaniczna	Pełna odporność chemiczna
15°C	16 godz.	48 godz.	14 dni
20°C	12 godz.	36 godz.	7 dni
25°C	8 godz.	24 godz.	6 dni
30°C	6 godz.	20 godz.	5 dni

UWAGA: Poniżej 15°C czasy utwardzania ulegną znacznemu wydłużeniu, a chemiczna odporność **Belzona®4311** Magma CR1 zostanie zmniejszona.

WYGRZEWANIE W CELU OSIĄGNIĘCIA OPTIMALNEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

W celu uzyskania optymalnej odporności chemicznej, należy zastosować na powłokę nadmuch gorącego powietrza, ale po wstępnym utwardzeniu; to jest po min. 12 godz. utwardzania się w temp. otoczenia (ok. 20°C). Aby nadmiernie nie przegrzać **Belzona®4311** Magma CR1, temperatura wygrzewania nie powinna przekroczyć 80°C.

BADANIE SZCZELNOŚCI POWŁOKI

Końcówki badające szczelność powłoki należy z dużą starannością przesuwac tak, aby kolejne przejścia nakładały się na siebie.

1. Jeżeli zastosujemy do badania ciągłości powłoki **poroskop wysokonapięciowy** to test może być przeprowadzony napięciem 2000 voltów dla minimalnej grubości powłoki wynoszącej 2 x 250 mikronów.
2. Jeżeli zastosujemy do badania ciągłości powłoki **poroskop niskonapięciowy wyposażony w końcówkę z gąbką** to test przeprowadza się napięciem 90 voltów dla minimalnej grubości powłoki wynoszącej 2 x 250 mikronów. Badana powierzchnia jak i gąbka – tester w trakcie badania muszą być zwilżone wodą z rozpuszczonym w niej w niewielkiej ilości płynem do mycia naczyń.

6. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI PRZED POŚLIZGIEM

Belzona®4311 Magma CR1 utwardza się do twardej, gładkiej powłoki. Dla powierzchni, po których odbywa się intensywny ruch pieszych poleca się dodatkowe zastosowanie materiału **Belzona®** Grip System Aggregate. Materiał ten należy rozsiać na powierzchni wyłożonej **Belzona®4311** Magma CR1 natychmiast po zakończeniu jej aplikacji. Chropowatość antypoślizgowej powierzchni zależy od ilości i granulacji użytego kruszywa. Wykonanie takiej powierzchni zwiększa stopień bezpieczeństwa, niemniej jednak ostateczna chemiczna odporność **Belzona®4311** Magma CR1 może się nieznacznie zmniejszyć.